



Afgelakt verfsysteem van HEBO Kozijnen.

Gefeliciteerd met de aanschaf van de afgelakte producten van HEBO Kozijnen! Deze producten zijn beschermd met een duurzaam, watergedragen, aflaksysteem van Wijzonol Bouwverven. Deze informatiefolder geeft aan hoe uw ramen, deuren en kozijnen in optimale conditie blijven tot wel een eerste schilderbeurt in het 7e jaar.

Levering op de bouw/montage Het geveltimmerwerk van dit project is fabrieksmatig voorzien van een KOMO-gecertificeerd Wijzonol aflaksysteem. Het aangebrachte verfsysteem voldoet aan de eisen welke gesteld zijn in de door SKH gepubliceerde BRL 0817, dit houdt in dat:

- De laagdikte van het totale aflaksysteem minimaal 120 micrometer bedraagt.
- Transport, opslag en montage van het geveltimmerwerk dient te geschieden volgens de voorschriften van Hebo: [Verwerkingsvoorschriften-HEBO-Kozijnen-B.V..pdf](#)

Het is mogelijk dat het geveltimmerwerk (zowel binnen als buiten) beschadigd raakt tijdens de bouwfase. Wij adviseren eventuele beschadigingen direct na plaatsing op de bouwplaats te herstellen in de vereiste laagdikte van het fabrieksmatig aangebrachte aflaksysteem conform onderstaande:

- Beschadigde dorpels en/of stijlen geheel reinigen.
- Beschadigingen licht schuren (mattern), opzuiveren en stofvrij maken.
- Waar nodig beschadigingen repareren met een voor dit doel geschikt vulmiddel en volgens voorschrift van de betreffende fabrikant.
- Beschadigingen in meerdere lagen bijwerken met Wijzonol AQUA Systeemverf (in de vereiste laagdikte). Vanuit esthetisch oogpunt kan het geheel overschilderen van bijgewerkte stijlen en/of dorpels noodzakelijk zijn.

Onderhoudsschema lichte kleuren of geveltimmerwerk onder overstek:

	Jaren na oplevering														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Reinigen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Inspectie & herstel				•							•				
Overschilderbeurt							•							•	

Bovenstaande behandelsschema is indicatief, e.e.a. is afhankelijk van kleurstelling, detaillering en situering.

Onderhoudsschema donkere kleuren of geveltimmerwerk dat sterk weerbelast is:

	Jaren na oplevering														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Reinigen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Inspectie & herstel		•				•				•				•	
Overschilderbeurt				•				•				•			

Bovenstaande behandelsschema is indicatief, e.e.a. is afhankelijk van kleurstelling, detaillering en situering.

Toelichting inspectie & herstel en overschilderbeurt

Inspecteren en evt. herstel daar waar nodig:

- Het geveltimmerwerk reinigen met een geschikt mild reinigingsmiddel, bijvoorbeeld Universol.
- Het geveltimmerwerk inspecteren op gebreken, zoals mechanische beschadigingen en defecte kitvoegen.
- Evt. waargenomen gebreken en beschadigingen plaatselijk reinigen, schuren (P220), bijwerken met LBH SDT Ultra Grondlak. Na iedere aangebrachte laag licht opschuren.
- De bijgewerkte afwerken met LBH SDT Ultra Hoogglanslak.
Let op; wanneer schilderwerk plaatselijk wordt bijgewerkt kunnen er lichte kleur- en glansverschillen ontstaan.

Overschilderbeurt:

- Het geveltimmerwerk reinigen met een geschikt mild reinigingsmiddel, bijvoorbeeld Universol.
- Het geveltimmerwerk grondig en bij voorkeur machinaal schuren met schuurpapier P220
- Evt. gebreken (bijvoorbeeld mechanische beschadigingen) herstellen met hiervoor geschikte vulmiddelen, volgens voorschrift van desbetreffende fabrikant.
- Het geheel grondig reinigen en stofvrij maken.
- Evt. gerepareerde delen tweemaal bijwerken met LBH SDT Ultra Grondlak. Na iedere aangebrachte laag licht opschuren.
- De bijgewerkte delen licht schuren, stofvrij maken en het geheel afwerken met LBH SDT Ultra Hoogglanslak.

Overschilderen van beglazingskit:

Het is in principe niet noodzakelijk om beglazingskitnaden over te schilderen. Wordt dit niet gedaan dan moet er wel rekening gehouden worden met meer vuilaanhechting op de kitnaad omdat deze meer vuil aantrekt.

Wanneer er men voor kiest om de kitnaad wel te schilderen dient de overschilderbaarheid van de aflak op de kit vooraf te worden vastgesteld middels een proefvlak. Verder kan de reiniging met St. Marc of Universol en/of het gebruik van daarvoor geschikte primer een betere hechting geven.

HEBO Kozijnen Eeftinkstraat 4 • NL-7496 AG HENGELVELDE Postbus 10 • NL-7496 ZG
HENGELVELDE T: +31 (0)547 33 55 55 • F: +31 (0)547 33 55 68 E: info@hebo.nl • W:
www.hebo.nl KvK 06032523



vakverf sinds 1916

Vakverf sinds 1916